

INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

PLÁSTICO LINEA PROFESIONAL INT-EXT

Código artículo: 1980

Pintura plástica formulada a base de Copolímeros Acrílico-Vinílicos, pigmentos y cargas de primerísima calidad; de gran rendimiento y acabado mate ideal para la decoración de todo tipo de paredes en interior y exterior.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

En superficies nuevas, se diluirá del 10 al 20% de agua para la primera mano, según absorción de la superficie. Para la segunda mano, dejar secar de 4 a 5 horas; seguidamente aplicar una dilución del 5 al 10% de agua. En superficies ya pintadas, eliminar la pintura si está en malas condiciones, y proceder como en superficies nuevas.

Su aplicación puede efectuarse con brocha, pistola o rodillo.
Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pigmentación	1: 2,6
Ligante %	20 %
Contenido en sólidos	63,3%
Viscosidad, viscosímetro HAKKE VT-02(2) a 20°C	...	60-70 Poises
Resistencia al frote húmedo después de 7 días de secado sobre Leneta PVC en cepillo GARDNER	...	5.000 Ciclos
Rendimiento m² por Lt a una mano	12 m ² /Lt
Brochabilidad	Buena
Peso específico	1,525 gr/cc
Resistencia a los álcalis	Buena
Poder cubriente	Bueno

*** CUMPLE LA NORMA UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II, LAVABILIDAD SUPERIOR A 5.000 CICLOS.**

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.